

LINEE GUIDA TRATTAMENTO E MANUTENZIONE LEGNO

Classe di utilizzo UNI EN 335	Posizione del legno	Ciclo di protezione minimo	Facoltativo	Manutenzione		
1	INTERNO SEMPRE ASCIUTTO	Impregnante 1 o 2 mani	Finitura 1 o 2 mani	Indefinita manutenzione in base a valutazione estetica		
2a	INTERNO AMBIENTI UMIDI (cucina, bagno)	Impregnante 1 mano + Finitura 2 mani	Finitura 3° mano	Indefinita manutenzione in base a valutazione estetica		
2b	ESTERNO COPERTO NON ESPOSTO AD AGENTI ATMOSFERICI (sottogronda)	Impregnante 1 mano + Finitura 2 mani	Finitura 3° mano	Piallato	esposto a Sud	2-4 anni
					esposto a Nord	3-5 anni
				Carteggiato	esposto a Sud	3-5 anni
					esposto a Nord	4-6 anni
3	ESTERNO SCOPERTO ESPOSTO AD AGENTI ATMOSFERICI (non a contatto col terreno)	Impregnante 1 mano + Finitura 2 mani	Finitura 3° mano	Piallato	esposto a Sud	1-3 anni
					esposto a Nord	2-4 anni
				Carteggiato	esposto a Sud	2-4 anni
					esposto a Nord	3-5 anni

*Gli intervalli di manutenzione **in esterni** elencati nella tabella si riferiscono ad un **ciclo colorato** in condizioni di uso comune; nel caso di ciclo UV Incolore U600 o di zone marittime (salsedine) o umide (lacustri o boschive) ridurre di 1 anno l'intervallo di manutenzione. In esterni è invece sconsigliato il ciclo Incolore U201 in quanto non garantisce alcuna protezione dai raggi UV.*